

**Gültig ab 01.01.2019**

## Längen

Hauptsortiment: **5 m** (wenig 4 m mitgehend)  
 Doppellängen: **10 m** (wenig 8 m und 9 m mitgehend)  
**Keine 6 m Stämme**

Zumass: 10 cm, maximal 15 cm pro Trämellänge

## Mindestzopfdurchmesser

Fichte: mind. 40 cm unter der Rinde gemessen  
 Tanne: mind. 40 cm unter der Rinde gemessen

## Merkmale/ Qualität

Qualitätsansprüche im <b>Aussenbereich*</b>	A	B	BC	Ca / Cb / Ch	C2	D
<b>Äste</b>	2 - 3 kleine	einseitig einzelne, andere Seite sauber	einseitig sauber, andere Seite C	Astringabstand <b>12x</b> Astdurchmesser, dazwischen jedoch <b>mind. 50 cm</b> sauber	nicht kantel- fähiges Holz	Rotholz, Ta <b>stark</b> Wimmer
<b>Jahringbreite am Zopf</b>	max. 5 mm	max. 5 mm	max. 5 mm	max. 5 mm		
<b>Wimmerwuchs am Stock</b>	nicht zulässig	nicht zulässig	max. 0.5 m	max. 1 m		
<b>Buchs (leicht, gleichmässig)</b>	max. 5 %	max. 15 %	max. 25 %	max. 25 %		
<b>Harzgallen</b>	nicht zulässig	max. 2 Stk.	max. 3 Stk.	max. 5 Stk.		
<b>Verfärbungen (rot)</b>	nicht zulässig	max. 15 cm DM	max. 15 cm DM	max. 15 cm DM		

Ca = C astig  
 Cb = C buchsig  
 Ch = C harzig

**Die Qualitätsbeurteilung erfolgt grundsätzlich am Zopf,**  
 Ausgenommen Wimmerwuchs und Äste

**\*Aussenbereich** = rundum 1/3 des Durchmessers von aussen (rote Farbe)



## Messvorschriften

- Messvorschriften und andere Kriterien gemäss Schweizer Handelsgebräuche für Rohholz
- Beim Auftreten mehrerer Fehler kann deklassiert werden